



### Lithurin® PROTEC

Lithurin® PROTEC er et impregneringsmiddel som gjør betongoverflaten væteavvisende. Lithurin® PROTEC er vannbasert og endrer ikke fargen på betongen. Lithurin® PROTEC trenger inn i overflaten og binder. Overflaten blir en del av strukturen uten at den flasser eller skaller av. En gangs påføring gjør den sklisikker og rengjøringen lettere, samt gir langvarig beskyttelse. Lithurin® PROTEC er utslippstestet: resultater (Indoor Air Comfort Gold).

### Bruksområde

- Beskytter mot flekker på betongoverflater innendørs og utendørs.

### Miljøfordeler med Lithurin® PROTEC

- Indoor Air Comfort Gold.
- Vannbasert.
- Luktfri.

### Fordeler med Lithurin® PROTEC

- Løser opp kalsiumavleiringer.
- Holdbar - en påføring gir langvarig beskyttelse.
- Hurtig tørketid - tørt etter 40 minutter, ved temp + 15-18 °.
- Kan brukes på ny eller eksisterende betong.

### Utstyr som trengs

- Lavtrykkssprøyte.
- Finmopp «Lindec mopp».

### Krav til behandling med Lithurin® PROTEC

- Overflaten skal forbehandles med Lithurin® DENS/SEAL.
- Min temp + 5 ° på betongoverflaten (tilsvarer temp + 10 ° i luften).
- Overflaten må være fri for forurensninger.
- Ved behandling av gamle gulv må overflaten slipes ren før påføring.

**Art. no. 1102**

ab lindec® ønsker å gi riktig informasjon, tekniske beskrivelse og bruksanvisninger for sine produkter, men ab lindec® har ingen kontroll over under hvilke omstendigheter, eller hvordan produktet blandes og påføres; ab lindec® kan derfor ikke holdes ansvarlig ab lindec® er kun ansvarlig for kvaliteten på produktet ved leveringstidspunktet.

### Bruksanvisning for Lithurin® PROTEC innendørs

1. Påføres med lavtrykkssprøyte eller LC-applikator.
2. Lithurin® PROTEC må legges i bløt på overflaten i minst 15 minutter før den kan begynne å tørke.
3. Mopp overflaten med en finmopp.
4. Sørg for at overflaten er mettet og Lithurin® PROTEC er jevnt fordelt på overflaten.
5. Fjern overflødig stoff mens det fortsatt er flytende.
6. Sørg for å fjerne all overflødig stoff, som gulvet ikke absorberer.
7. La overflaten tørke.
8. Skur med Lindec Betongsåpa og LC Rider Pad 1500/3000.
9. For at betongoverflaten skal ha riktig mengde stoff, må bruksanvisningen ovenfor følges nøye.
10. Under bestemte forhold f.eks. ved lave temperaturer, kraftig vind osv., blir absorpsjonstiden lengre og ved høyere temperaturer blir absorpsjonstiden kortere.



### Bruksanvisning for Lithurin® PROTEC, utendørs og innendørs

1. Påføres med lavtrykkssprøyte.
2. Lithurin® PROTEC må legges i bløt på overflaten i minst 15 minutter før den kan begynne å tørke.
3. Bearbeid stoffet med LC Rider Pad 1000.
4. Etter at stoffet har sunket ned i overflaten (før overflaten er helt tørr, kan overflaten spyles ren, eller rengjøres med en kombiskrubber.
5. La overflaten tørke/herde.
6. Skur med Lindec Betongsåpa og LC Rider Pad 1500/3000.

### Forbruk:

- Maskinglattet overflate: ca. 0,10-0,15 liter/m<sup>2</sup>.
- Ikke maskinglattet overflate: ca. 0,2-0,4 liter/m<sup>2</sup>.

*ab lindec® ønsker å gi riktig informasjon, tekniske beskrivelse og bruksanvisninger for sine produkter, men ab lindec® har ingen kontroll over under hvilke omstendigheter, eller hvordan produktet blandes og påføres; ab lindec® kan derfor ikke holdes ansvarlig ab lindec® er kun ansvarlig for kvaliteten på produktet ved leveringstidspunktet.*