

### Lithurin® SEAL 3.0

Lithurin® SEAL 3.0 er et impregneringsmiddel som fortetter betongoverflaten, dvs. gjør betongoverflaten tettere. Lithurin® SEAL 3.0 er vannbasert og endrer ikke fargen på betongen, trenger dypere inn og reagerer jevnt i betongen, noe som øker slitestyrken. Overflaten blir en del av strukturen uten å sprekke, flasse eller skalle av. En gangs påføring som underletter rengjøringen og gir en langvarig beskyttelse. Lithurin® SEAL 3.0 er emisjonstestet: resultater (Indoor Air Comfort Gold).

### Bruksområde

- Densifisering av betongoverflater innendørs og utendørs.
- Brukes som støvbinder/forsegler i våte miljøer.
- Brukes som støvbinder/forsegler på plastmodifiserte produkter som sparkel.
- Densifiserer overflaten før diamantpolering.

### Miljømessige fordeler Lithurin® SEAL 3.0


- Indoor Air Comfort Gold.
- Vannbasert.
- Luktfri.

### Fordeler med Lithurin® SEAL 3.0

- Nøytraliserer kalsiumavleiringer.
- Holdbar - en påføring gir langvarig beskyttelse.
- Hurtig tørketid - tørt etter 30 minutter, ved temp + 15-18 °.
- Kan brukes på ny eller eksisterende betong.

### Utstyr som trengs

- Lavtrykkssprøyte.
- Finmopp "Lindec mopp"



**Art. no. 1105, 1126**

*ab lindec® ønsker å gi riktig informasjon, tekniske beskrivelse og bruksanvisninger for sine produkter, men ab lindec® har ingen kontroll over under hvilke omstendigheter, eller hvordan produktet blandes og påføres; ab lindec® kan derfor ikke holdes ansvarlig ab lindec® er kun ansvarlig for kvaliteten på produktet ved leveringstidspunktet.*

### Bruksanvisning for Lithurin® SEAL 3.0 innendørs

1. Påføres med lavtrykkssprøyte eller LC-applikator.
2. Lithurin® SEAL 3.0 må legges i bløt på overflaten i minst 15 minutter før den kan begynne å tørke. Ved høye temperaturer; vann overflaten på forhånd.
3. Sørg for at overflaten blir mett, slik at materialet får tid til å reagere og trenge inn i betongoverflaten, ellers kan overflaten bli skjoldete.
4. Mopp av overflaten med en finmopp.
5. Fjern overflødig stoff mens det fortsatt er flytende.
6. Pass på å fjerne all overflødig stoff som gulvet ikke absorberer.
7. For at betongoverflaten skal ha riktig mengde materiale, må bruksanvisningen ovenfor følges nøye.
8. Under bestemte forhold f.eks. lave temperaturer, kraftig vind osv., blir absorpsjonstiden lengre og ved høyere temperaturer blir absorpsjonstiden kortere.



### Bruksanvisning for Lithurin® SEAL 3.0 utendørs og innendørs

1. Påfør med lavtrykkssprøyte.
2. Lithurin® SEAL 3.0 må bløtlegges på overflaten i minst 15 minutter før den får tørke. Ved høye temperaturer; vann overflaten på forhånd.
3. Sørg for at overflaten blir mett, slik at stoffet får tid til å reagere og trenge inn i betongoverflaten. Ellers kan overflaten bli skjoldete.
4. Umiddelbart etter at stoffet har sunket ned i overflaten (før overflaten har tørket); skyll overflaten eller rengjør overflaten med en kombiskrubber/våtstøvsuger.

### Forbruk

- Maskinglattet overflate: ca. 0,15 liter/m<sup>2</sup>.
- Ikke maskinglattet overflate: ca. 0,2-0,4 liter/m<sup>2</sup>.

ab lindec® ønsker å gi riktig informasjon, tekniske beskrivelse og bruksanvisninger for sine produkter, men ab lindec® har ingen kontroll over under hvilke omstendigheter, eller hvordan produktet blandes og påføres; ab lindec® kan derfor ikke holdes ansvarlig ab lindec® er kun ansvarlig for kvaliteten på produktet ved leveringstidspunktet.