

# LINDOLIT® W

## KRYMPSPÄRR LINDOLIT® W

### Motverkar för tidig uttorkning och ytkrackelering

Lindolit® W (vattenbaserad) motverkar för tidig uttorkning och ytkrackelering. Appliceras på nylagda betonggolv. Lindolit® W är en vattenbaserad akrylatdispersion med tillsatser som används för att behandla nylagda golv.

### Vid användning:

En korrekt sammansättning och professionell bearbetning av ett betonggolvs är inte fullt tillräckligt för att erhålla maximal styrka och hållbarhet. Efterbehandlingen är av stor vikt för slutkvaliteten. Ytan får inte torka ut för fort, framförallt inte i samband med högre temperaturer, låg fuktighet, vind, etc. Detta kan resultera i en lägre styrka och större krympning.

### Fördelar: +

- Lindolit® W är vattenbaserat.
- Lindolit® W avger inga gaser eller ångor.
- Lindolit® W hindrar snabb uttorkning av ytan.
- Lindolit® W minskar krympning i betongen.
- Lindolit® W reducerar eventuell kalkutfällning.
- Lindolit® W kan användas i kombination med vatten och plast
- Lindolit® W är använt på mer än 7 000 000 m<sup>2</sup> betonggolvs

### Transport och lagring:

Lindolit Pre Cure är frostkänsligt.  
Lindolit® W är frostkänsligt.

### Hållbarhet:

Lindolit Pre Cure är hållbart i ett år om det lagras korrekt.  
Lindolit® W är hållbart i ett år om det lagras korrekt.

### Applicering:

Lindolit Pre Cure appliceras med lågtrycksspruta direkt efter utlagd, avdragen yta.

Vid bearbetning av ytan arbetas materialet in i ytan.

Lindolit® W ska appliceras direkt efter den sista glättningen eller så snart som möjligt, beroende på temperatur, luftfuktighet, vinddrag, etc. Lindolit® W sprutas på och fördelas jämnt med en "Lindec" mopp.

Lindolit® W ger till en början en mjölkliknande yta som efter något dygn blir transparent. Under förutsättning att Lindolit® W appliceras korrekt kommer en blank yta att framträda då det torkat.

### Åtgång:

Lindolit Pre Cure, åtgång 0,15 liter / m<sup>2</sup>

Lindolit® W, åtgång 0,20 liter / m<sup>2</sup>

### Testat:

Lindolit® W är testat i enlighet med BS7542:1992 (europeisk standard).

### Efterbehandling:

Skura ytan med Betong Såpa blandat 1:10 med vatten.



BS 7542:1992  
europeisk  
standard

**Art. nr. 1153**

*ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.*

**ab lindec®**

Box 5, 421 21 V. Frölunda, Sweden  
+46 31 298810 info@lindec.se www.lindec.se