

LINOPRIMER

FOGPRIMER LINOPRIMER

Linoprimer är en 1-komponent, ofärgad polyuretan primer som härdar med fukten i luften. Linoprimer tränger ned i betongen (1,5mm djupt på K 50 betong) och bildar grund för bättre vidhäftning i kombination med Lindec's fog och spricklaggnings system. Linoprimer kan också användas som beläggnings skydd mot vissa kemikalier, syror, alkalier och oljor.

Torktiden är ca 3 timmar vid + 23°C och 50 % relativ luftfuktighet och övermålningsbar efter ca 3-5 timmar.

Åtgång betong fogar (baserat på 4 mm bredd och 20 mm djup):

Ca 250 meter fog

Åtgång beläggning:

Ca 5-8 m² per liter per strykning

Teknisk info:

Lino primer	
Densitet	1000 kg/m ³
Volumtorrhet	35%
Färg	Ofärgad
Utseende	Blank
Rengöring	Förtunning
Pennetreringsdjup (K50)	ca 1,5 mm

Läggninginstruktion fogar:

1. Fogen skall noggrant dammsugas
2. Eventuellt tejpas fog kanten för bättre estetiskt utseende
3. Primning sedan med liten pensel som passar i fogen
4. Låt torka 3-5 timmar

Läggninginstruktion beläggning:

1. All löst sittande betong skal avlägsnas
2. All eventuell cementhus skall blåstras eller slipas bort
3. Dammsug noggrant
4. Applicera med bred typ biber roller 1- 2 gånger



AB Lindec strävar efter att lämna korrekt information beträffande tekniska frågor och hantering av sina produkter. Däremot, då AB Lindec inte har någon kontroll varken över hur produkterna blandas och hanteras eller över hur förhållandena är på byggsplatsen, kan AB Lindec inte på något vis hållas ansvariga. AB Lindec kan endast ansvara för produkternas kvalitet vid leveranstillfället.

ab lindec

Box 5, 421 21 V.Frölunda, Sweden,
Fax +46-31-298876, info@lindec.se,

Tfn +46-31-298810,
www.betonggolv.com