



### Lithurin® Hard

Lithurin® HARD är en djupt penetrerande fluathärdare som reagerar och stärker ytstrukturen på betongytor.

Lithurin® HARD är ett impregneringsmedel, bildar ingen ytfilm och härdar betongytan.

Lithurin® HARD är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg. Betongen blir mer motståndskraftig mot nötning.

En engångsapplikation ger ett långvarigt skydd. Lithurin® HARD är emissionstestad: resultat (Indoor Air Comfort Gold.)

### Användningsområde

- Härdning av betongytor inomhus och utomhus.
- Användas i kombination med Lithurin® DENS, SEAL, PROTEC.
- Härdar betongytan inför diamantslipning.

### Miljöfördelar Lithurin® Hard

- Indoor Air Comfort Gold.
- Vattenbaserad.
- Luktfri.

### Fördelar Lithurin® Hard

- Maximerar nötningsstyrkan för betongytan.
- Beständigt – en engångsapplikation ger långvarigt slitskydd.
- Snabb torktid – torr efter 30 minuter vid temp +15-18°.
- Kan användas på ny eller befintlig betong.

### Utrustning som behövs

- Lågtrycksspruta.
- LC Rider Pad 320.
- Kombiskurmaskin/våtdammsugare.

### Krav för behandling med Lithurin® Hard

- Min temp +5° på betongytan (motsvarar temp +10° i luften).
- Ytan skall vara fri från föroreningar.
- Vid behandling av gamla golv skall ytan slipas ren före applicering.

Art. nr. 1101-H

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och lägningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.

### Instruktioner för Lithurin® HARD, inomhus och utomhus

1. Applicera Lithurin® HARD med en lågtryckspruta eller en LC applikator. Låt materialet reagera i ca 15 min. Skura sedan ytan med LC Rider Pad 320 på en singelglättare eller åkglättare. Vid höga temperaturer; förvattna ytan.
2. Lithurin® HARD skall ligga blöt på ytan i minst 15 min innan den får torka.
3. **Viktigt!** Rengör ytan med en kombiskurmaskin/våtdammsugare innan Lithurin® HARD torkar.
4. Vid extremt torr yta; förvattna ytan i två steg; en gång dagen före och en gång till före applicering.
5. Har ytan redan torkat, upprepa från steg 1 snarast möjligt.
6. Inga rester av Lithurin® HARD skall finnas kvar på ytan när appliceringen är klar.
7. Under vissa förhållanden t.ex. låga temperaturer, kraftig vind etc., blir absorptionstiden längre och vid högre temperaturer blir absorptionstiden kortare.

### Åtgång

- Maskinglättad yta: ca 0,15 liter/m<sup>2</sup>.
- Ej maskinglättad yta: ca 0,2-0,4 liter/m<sup>2</sup>.

